

Tên sản phẩm

## GALVANIZED METAL PAINT

### SƠN KIM LOẠI MẠ KẼM

#### Mô tả sản phẩm

**BESTSEAL 19** là hệ sơn bảo vệ và trang trí một thành phần gốc acrylic biến tính dung môi.

#### Ưu điểm

- Sơn trực tiếp trên kim loại đã được mạ kẽm không cần lớp lót..
- Sơn được cả trong nhà và ngoài trời.
- Có độ dẻo dai, bám dính tuyệt vời, khô nhanh, tạo màng sơn bóng.
- Được pha màu sẵn để sử dụng, bền màu và chịu được thời tiết khi được sơn ngoài trời.

#### Thông số kỹ thuật

TÊN CHỈ TIÊU	TIÊU CHUẨN	YÊU CẦU	KẾT QUẢ
Độ bám dính - thử cắt ô (loại)	TCVN 2097 : 2015	Dung môi	Dung môi
Độ bền uốn (mm)	TCVN 2099 : 2013		Đạt
Thời gian khô (h)	TCVN 2096 : 2015		Đạt
Hàm lượng chất không bay hơi tính theo khối lượng (%)	ASTM D 2369 - 10		Đạt
Độ bền va đập (kgf.cm)	TCVN 2100 – 2 : 2013		Đạt
Độ bóng quang học – góc tới 60°	TCVN 2101 : 2018		Đạt
Hàm lượng chất hữu cơ bay hơi (g/L)	ISO 11890 - 1		Đạt

#### Chuẩn bị bề mặt thi công

- Dùng giấy nhám mịn #240 – #320 chà nhám bề mặt để loại bỏ các lớp gỉ, sơn cũ và các tạp chất dính trên bề mặt.
- Dùng dung môi để lau sạch bề mặt để loại bỏ dầu mỡ, bụi bẩn và các tạp chất khác. Bề mặt phải khô ráo trước khi thi công sơn.
- Nếu bề mặt vệ sinh không sạch sẽ xuất hiện vết rỉ sớm, phải cạo bỏ vị trí vết rỉ và sơn lại.

#### Trộn

- Khuấy đều trước khi sử dụng
- Sẵn sàng để sử dụng.

## Thi công

- Dùng chổi, con lăn hoặc máy phun sơn.
- Lớp 1: Sơn **BESTSEAL 19** Sơn lớp kế tiếp sau 45 – 60 phút
- Lớp 2: Sơn **BESTSEAL 19**
- Lưu ý: Nên thi công lúc trời nắng, khô ráo, không mưa, không ẩm ướt

## Màu sắc

Các màu cơ bản Trắng, Xám, Kem, Xanh lá cây hoặc màu theo đơn hàng của khách hàng.

## Đóng gói

Lon 0,5 lít, 1 lít, 5 lít...

## Định mức

12 m<sup>2</sup> / 1 lít / lớp.

## An toàn và Vệ sinh dụng cụ

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thoáng khí trong khi thi công và quá trình khô.
- Không chứa chì hoặc thủy ngân.
- Khi bị dính sơn vào mắt, lập tức rửa ngay với nước sạch và tới ngay trung tâm y tế gần nhất.
- Sử dụng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Bảo quản: đậy chặt nắp thùng và bảo quản ở nơi khô ráo, sạch sẽ.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Đây là sản phẩm dễ bắt cháy. Để xa tầm với của trẻ em.
- Rửa dụng cụ và thiết bị ngay sau khi thi công bằng dung môi Xylene, Butyl Acetate... Khi sản phẩm đã khô phải sử dụng biện pháp cơ học để vệ sinh.

## Lưu kho

Thời gian bảo quản **BESTSEAL 19** là 12 tháng khi bao bì còn nguyên vẹn, chưa mở nắp trong điều kiện thoáng mát và khô ráo.

**Lưu ý quan trọng**

Các thông tin đưa ra trong tài liệu này đáng tin cậy và được dựa trên dữ liệu kỹ thuật của MATRIX. Thông tin này chỉ dành cho người có kỹ năng kỹ thuật và họ tự làm và tự chịu rủi ro. Thông tin sản phẩm trong tài liệu kỹ thuật này phù hợp với các khuyến nghị chi tiết tiêu chuẩn và thông số kỹ thuật cho việc áp dụng sản phẩm theo ngày công bố tài liệu. MATRIX không chịu trách nhiệm với bất kỳ sai sót nào do tay nghề, kỹ thuật, kiến trúc của bất kỳ dự án nào. Để đảm bảo rằng bạn đang sử dụng các thông tin mới nhất và đầy đủ nhất hãy liên hệ với MATRIX.

Tham chiếu số BS 15/01032017

**CÔNG TY TNHH HOÁ CHẤT XÂY DỰNG MATRIX**